

## Документ о качестве асфальтобетонной смеси

«06» июля 2019г.

Наименование изготовителя: ООО «АБЗ «Удача»

Наименование потребителя: Айрапетян

Вид, тип и марка смеси: тип Б, марка II

Масса партии: \_\_\_\_\_

№	Показатели	Требования ГОСТ 9128-2013	Результат лабораторных испытаний
1.	Средняя плотность, г/см <sup>3</sup>	Не норм.	2,43
2.	Водонасыщение, %	От 1.5 до 4	3,4
3.	Водостойкость при длительном водонасыщении, %	>0,85	0,89
4.	Предел прочности при сжатии, МПа При 20 °С не менее При 0 °С не более	2,2 12,0	3,6 9,9
5.	Остаточная пористость, %	Св. 2,5 до 5	3,7
6.	Пористость минеральной части, %	от 14 до 19	15,3
7.	Сдвигоустойчивость по : коэфф. внутреннего трения сцеплению при сдвиге 50 С, МПа	Не менее 0,81 Не менее 0,35	0,82 0,49
8.	Трещиностойкость, МПа	>3,0<6,5	4,2
9.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов БК/кг	До 740	Не более 195

Заключение: А/б смесь удовлетворяет требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» для типа Б, марки II.

Начальник лаборатории



Щедринов П.В.

